28

FIRST DEFINE

Tip proces fabricatie	Crosetat 1/12" Buclat
Tip material/compozitie	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
Suport secundar	Back2Back: Bitum modificat imbunatatit cu un elastomer termoplastic ranforsat cu lana din fibra de sticla acoperit cu 100% PES. 10% continut reciclat inclus. Material tip varf/compozitie
Greutate totala	4500g/m2
Greutate fir	590g/m2
Inaltime totala	6.5 mm
Inaltime fir	2.9 mm
Densitate fir	0.124g/cm3
Densitate crosetare	202.000 / m2
Clasa de trafic	EN 1307 33-LC1
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: utilizare continua

Rezistenta la foc	EN 13501-1: Bfl-s1
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 ≥ 7
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Rezistenta culorii la apa	EN-ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta termica	ISO 8302 0.066 m2K/W
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 10140 ΔL_w 25 dB
Rezistenta transversala	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
Absorbtia sunetului	ISO 354 α_w 0.15
Antistatic permanent	ISO 6356 ≤ 2kV
Dimensiuni si impachetare	50x50 cm box: 5m2 pallet: 20 boxes

iROM®

modulyss®

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com