eurocol
Eurosol contact

the strong connection

233

EUROSOL CONTACT

REGISTER 2

Descrierea produsului

- **Adeziv de contact pe baza de policloropren, reactivabil termic. Priză instantanee, capacitate ridicată de priză la contact, rezistenta buna la temparatura**
- **Potrivit pentru lipirea de contact a numeroase materiale – piele, pluta, metal, ceramica, materiale textile, plastic, lemn, cauciuc, adecvat mai ales pentru profile, plinte, pe pardoseala, pereti, scari, podesturi**
- **Potrivit pentru utilizarea scaunelor de birou (cu role), potrivit pentru incalzire in pardoseala**
- **Acest adeziv fara continut de toluol e foarte usor de aplicat si are o capacitate remarcabila de priza**

Avantajele produsului

Acest adeziv fara continut de toluol e foarte usor de aplicat si are o capacitate remarcabila de priza

Informatii tehnice

Baza	policloropren (cauciuc policloroprenic)
Culoare	chihlimbariu
Densitatea (amestecului)	cca. 0,84 g/cm^3
Consistenta	Vascozitate medie
Curatare	Solutie universala
Conditii de prelucrare	temperatura pardoseala min 15 °C, temperatura material/ ambient min 18°C umiditate relativa a aerului intre 35-75%, recomandat sub 65% . minim 3 grade peste punctual de roua
Timp de ventilare	5-10 minute

233
Eurosol contact

Mod de aplicare	Spatula zimţată sau spatula de nivelare, pensula
Timp de priza la contact	Aproximativ 2 ore
Timp de maturare	Aproximativ 24 de ore
Consum	200-300 g/mp, în funcţie de stratul support, lipire de contact
Durata de valabilitate	aproximativ 12 luni, in ambalaj original, găleţile deschise re-sigilate etanş şi folosite cât mai curând posibil
Conditii de depozitare	galeti inchise etans, loc uscat, ferit de inghet, temperatura normala (5-30 °C),
Inflamabil	Da
Sensibil la inghet	la depozitarea sub 5 °C adezivul se intareste, tinde să devină gelatinos. Dupa incalzirea peste 20 °C – max. 25 °C si amestecarea viguroasa e din nou gata de utilizare
Fisa de siguranta a materialului	GISCODE S 1 DGNB VOC 79% nivel calitate 1 LEED VOC 6653 g/l Contine colophonium, poate da reactii alergice

Suportul

Stratul suport trebuie să îndeplinească cerinţele specifice - o bună rezistenţă la compresiune şi rupere, o planeitate corespunzătoare, să fie uscat în profunzime, lipsit de fisuri, praf şi orice alţi contaminanţi ce ar putea afecta priza.
Straturile suport defectuoase trebuie tratate prin măsurile corespunzătoare precum şlefuire, frezare, aplicare de compuşi autonivelanţi. Dacă acest lucru nu se întâmplă ori în eventualitatea oricăror discrepanţe, montatorul trebuie să informeze de îndată clientul, obiecţiile fiind formulate în scris.
Rosturile sau crapaturile din suport – exceptand rosturile de dilatatie ale constructiei – se trateaza cu masa de spaclu adecvata Eurocol.

Instructiuni de utilizare

Amestecaţi bine înaintea folosirii!
Aplicaţi un strat uniform de adeziv, pe suprafaţa-suport cu spatula dintata, pe partea inferioară a stratului acoperitor de pardoseală folosind spatula neteda sau o pensula.
În cazul pardoselilor cu o grosime mai mare de 2 mm, recomandăm amorsarea suprafeţei suport cu o solutie obtinuta prin diluarea adezivului (2 părţi de adeziv la o parte de Universallosung). Asiguraţi un timp adecvat de ventilare a adezivului. Montarea trebuie realizată în cadrul perioadei deschise de priză.
Timpul de ventilare respectiv de priză la contact depinde de calitatea suprafeţei suport, de cantitatea aplicată de adeziv, de temperatura şi umiditatea relativă din încăpere. Evitaţi băltirea materialului, deoarece prelungeşte semnificativ timpul necesar uscării.
După montarea pardoselii, vălţuiţi-o bine cu rola, mai ales la îmbinări, deoarece ulterior nu mai sunt posibile corecţiile.
Reactivarea peliculei de adeziv e posibilă prin încălzirea acesteia cu aer cald la cca 70 grade. Incălzirea peliculei e recomandată în special pentru obţinerea unei prize perfecte la colţuri şi de-a lungul îmbinărilor.

Nota

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. Nat. Stefan Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

233
Eurosol contact

Acordați atenția cuvenită fişei de siguranță a materialului, precum si fiselor aferente altor material de montaj implicate, parchetului si acoperirii de pardoseala in discutie. La lipirea profilelor de treapta, aveti in vedere fisele producatorilor de profile.
In caz de umiditate relativa ridicata, in apropierea punctului de roua poate aparea o slabire a prizei adezivului. Reactivarea peliculei de adeziv e posibilă prin încălzirea acesteia cu aer cald. Incălzirea peliculei e recomandată în special pentru obținerea unei prize perfecte la colțuri şi de-a lungul îmbinărilor. Asigurați un timp adecvat de ventilare a adezivului.
Eurosol Contact conține solvenți inflamabili foarte volatile. În combinație cu aerul, adezivul poate deveni un amestec exploziv .
Ne referim şi la Art. 16 al Ordonanței de Utilizare a Materialelor Periculoase. Vă rugăm să verificați posibilitatea de a folosi la montaj produse fără conținut de solvenți precum Eurocol 650 Eurostar Fastcol.

Ambalare/ Cantitate de livrare

Cutii la 650 g net, 8 cutii la carton

Galeti unica folosinta 2,5 kg net (200/Palet)

Galeti unica folosinta 5,5 kg net (70/Palet)

Galeti unica folosinta 10,0 kg net (42/Palet)

Nota speciala

Prezentele informații referitoare la produs au la bază deopotrivă experiențe de laborator şi lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condițiilor locale şi metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. Orice aplicare diferită de cele specificate în prezentele informații tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri Forbo îşi declină orice răspundere. In consecință, se recomandă clienților să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin intermediul unor teste. Termenii şi conditiile generale de afaceri ale companiei se aplică. Orice aplicare diferită de cele specificate în prezentale informații tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri ne declinăm orice răspundere. Trebuie respectate regulile şi normele relevante din domeniu. In afara Germaniei, se aplică reglementările naționale în vigoare, a căror cunoaştere incumbă asupra utilizatorului. Acordati atentie copiilor, accesul acestora pe materialul umed interzis. nu fumati sau mancati in decursul aplicarii. Evitati contactul cu ochii si pielea. Nu deversati in canalizare, recipientele golite se recicleaza. Prezentele informații tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi informații referitoare la produs publicate la o dată anterioară.

Ultima actualizare: 16.11.2016
Inlocuieste versiunea din 26.02.2014

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. Nat. Stefan Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280