Machine Translated by Google

eurocol

legătura puternică

600



EUROSTAR MULTI Adeziv

multifuncțional pentru acoperirea pardoselii, cu aderență inițială mare, adeziv umed.

TASARE PRODUS

Baza	Dispersie acrilică superioară.
Culoare	Alb.
Consecvență	Lichid gros.

- Adeziv multifuncțional pentru pat umed cu o foarte bună întindere.
- Pentru lipirea învelișurilor omogene și eterogene din PVC în țesături, învelișuri CV (și cu suport sintetic), învelișuri textile (inclusiv țesături cu ace, fire bile), din linoleum acoperiri de podea în foi de până la 2,5 mm grosime.
- Pentru așezarea pe pardoseli absorbante conforme cu standardele, complet nivelate.
- Produsul poate fi folosit la încălzire prin pardoseală.
- Potrivit pentru utilizarea cu rotile pentru scaune conform DIN EN 12529.
- Pentru uz interior.
- Emisii foarte scăzute EMICODE EC 1 Plus.
- Produs de construcție testat pentru emisii conform principiilor DIBt.

PROPRIETĂȚI

Consum	aproximativ 200 - 300 g/m² TKB A1/ A2, aproximativ 450 - 550 g/m² TKB B1/ B2, în funcție de partea din spate a învelișului podelei și de starea pardoselii.
Inflamabilitate	Neinflamabil.
Rezistenta la inghet	Nu.
Greutate specifica	1,35 kg/l.

APLICARE

Pentru instalare:

- llerfree covor
- mochetă cu spate sintetică
- mochetă cu spate din
- hessiă din
- pâslă ac acoperire podea PVC în
- foi CV acoperire
- podea linoleum până la 2,5 mm
- grosime plută.

PRELUCRARE

Forbo Eurocol Nederland BV | Industrieweg 1-2 | Autobuz 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol face parte din grupul Forbo

Machine Translated by Google

Depozitare	A se pastra la loc racoros si ferit de inghet (intre 5º - 30ºC.
Instrumente	Distribuitor de adeziv A1, A2, B1, B2 (TKB). Tipul de împrăștiat depinde de material și de subpoaj.
Vindecare	24 de ore.*
Timp de asteptare	Linoleum și acoperiri textile cca. 5-10 minute, acoperiri PVC, CV aprox. 10-25 minute. *
Termen de valabilitate	Aproximativ 15 luni, în ambalaj nedeschis. După utilizare, închideți bine ambalajul deschis.
Curățător	Apă.
Remarci	Informațiile tehnice și fișele cu date de securitate ale oricăror materiale de pozare și acoperiri de podea utilizate trebuie să fie observat! Lăsați căptușelele să aerisească în încăperi înainte de așezare. Acoperirile trebuie să fie relaxate și așezate pe. În faza de setare, influența directă a căldurii/radiației solare, sarcinilor dinamice și punctuale trebuie să fie evitat. Nu sudați învelișurile până în ziua următoare cel mai devreme. Pentru a minimiza pe cât posibil amprentele reziduale, trebuie întotdeauna plasate acoperiri elastice pentru podea în patul de adeziv umed și imediat frecat bine pentru a zdrobi complet crestele adezive. Dacă este depășit timpul de introducere, timp în care canelurile adezive pot fi încă strivite complet, în picioare Rămân caneluri care pot marca partea superioară a acoperirilor subțiri sau pot fi strivite sub sarcini punctuale. Aceasta duce la deformații vizibile în structura de acoperire a podelei. În ceea ce privește astfel de marcaje orice pretenții care decurg din acestea sunt excluse. Progresul lucrării trebuie să fie configurat astfel încât să se reducă timpul, la umezirea reversului căptușelii este garantat, nu este depășit. În cazul învelișurilor textile, trebuie acordată atenție stabilității dimensionale atunci când sunt expuse umiditate (contracție). La lipirea învelișurilor textile fără urechi, un timp de îndepărtare a cenușii de aprox. 20 de minute trebuie respectat pentru a preveni ca adezivul încă umed să se „lipească” în spatele învelișului. EMICODE, mai multe informații la www.emicode.com. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi.

* Valorile declarate sunt valori de laborator care, având în vedere variația mare a condițiilor climatologice, compozițiile subsolului și stratul grosimi, sunt numai valori orientative.

Substrat:

- Substratul trebuie să fie rezistent la presiune și tensiune, uscat permanent, fără crăpături și praf, uniform și fără straturi care reduc adeziune.
- Straturile de reducere a aderenței, reziduurile de material vechi trebuie îndepărtate prin măsuri mecanice adecvate, în conformitate cu specificațiile DIN 18365/BS 8203.
- Pentru nivelarea suportului utilizați compusii/grundurile Eurocol recomandate.
- Materialele de instalare care urmează să fie utilizate trebuie să fie adecvate suportului și utilizării prevăzute.
- Folosiți numai acoperiri de podea permeabile pe pardoseli impermeabile.
- Când instalați covor sau linoleum llerfree pe pardoseli impermeabile, aplicați un strat de compus de nivelare de 2 mm.
- În avans, căutați întotdeauna fișele noastre tehnice. Dacă aveți îndoieli cu privire la aplicație, solicitați consiliere tehnică.

Manual de instructiuni:

- Înainte de utilizare, temperați produsul în funcție de condițiile de procesare.
- Se amestecă înainte de utilizare!
- În funcție de tipul de pardoseală, aplicați adezivul cu o mistrie crestă pe pardoseală pe toată suprafața și uniform fără cuiburi adezive. Partea din spate a placajului trebuie să fie complet umezită cu adeziv în format marcat. Spatule uzate trebuie înlocuite la timp pentru a garanta consumul minim de adeziv.
- Învelișurile trebuie așezate în patul adeziv care este încă umed.
- Timpul necesar de îndepărtare a cenușii depinde de cantitatea de adeziv (bandă dințată), de temperatură, umiditate și de absorbția subpoor.
  La testarea degetelor, adezivul trebuie să aibă un centru moale, trebuie să fie lipicioasă, să tragă firele, dar să nu se petreacă.
- În cazul barelor de aragaz (linoleum), adezivul trebuie aplicat pe spatele învelișului cu o spatulă netedă (contact lipire) înainte ca înveli ul să fie plasat în patul adeziv.
- În funcție de climatul camerei și de gradul de absorbție al substratului, învelișul cu aer condiționat trebuie împins în pat adeziv imediat sau după timpul de cenu ă specificat în datele tehnice, frecat i rulat. Buzunare de aer sub acoperirea trebuie evitată sau îndepărtată imediat.
- Capetele capului și marginile care nu se acoperă trebuie să fie întotdeauna rulate.
- Dacă este necesar, frecați sau rulați din nou capetele superioare, barele aragazului, cusăturile sau alte zone goale din nou cca. 15 minute de la instalare.

Instrucțiuni Speciale:

Linoleum (TKB B1)

- Introduceți după un timp de îndepărtare a cenușii de aprox. 10 - 15 minute.
- Marginile sunt ușor încordate, nu presate.
- Progresul lucrării trebuie setat astfel încât să fie selectat un timp de îndepărtare a cenușii în care crestele adezive să se poată deschide pentru a fi zdrobite.

600 EUROSTAR MULTI

Forbo Eurocol Nederland BV | Industrieweg 1-2 | Autobuz 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol face parte din grupul Forbo

Machine Translated by Google

și astfel umezi partea din spate a placajului.

Acoperiri PVC pentru podea în foi (TKB A2)

- în timpul de introducere de aprox. 25 de minute, dar ca lipire umedă, frecați imediat bine și rulați viguros suprafața.

Învelișuri pentru podea CV

- În acest caz, dantura poate fi minimizată la A1 (TKB) pe suprafețe plane, minimizând astfel timpul de îndepărtare a cenușii.

Acoperiri textile și eee perforate cu acul (TKB B1- B2)

- în termenul de aplicare de aprox. 25 de minute, frecați imediat bine și rulați viguros suprafața.

Conditii de lucru:

Cel puțin 15 °C temperatura podea,
cel puțin 18°C material și temperatura camerei,
35-75% umiditate relativă, recomandat <65%, stare la așezarea linoleumului.

CALITATE ȘI GARANȚIE

MEDIU ȘI SĂNĂTATE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, îndeplinește: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, nivel de calitate: 4
Clasa de pericol	Nici unul.
Siguranță și mediu inconjurator	Fișele cu date de securitate ale produselor Forbo Eurocol conform ghidului EEG 91/155. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Do nu mâncați, beți sau fumați în timpul procesării produsului. Dați numai containere complet goale pentru reciclare. Legat reziduurile materiale pot fi aruncate ca deșeuri menajere.
MSDS	Disponibil la cerere.
Substanțe provocând alergie	Conține masa de reacție de: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC nr. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate produce o reacție alergică.

DATE ARTICOLE

Definirea articolului		Ambalare	cod EAN	Unitate de transport
600	Eurostar Multi	găleată de 11 kg	8 710345 600101	
600	Eurostar Multi	Găleată PE de 13 kg		44/palet

Orice metodă/condiții de aplicare, altele decât cele menționate în această fișă tehnică, necesită aprobarea explicită a producătorului. In caz de abaterea în metoda de aplicare/condiții răspunderea producătorului nu poate fi garantată. Această fișă tehnică conține sfaturi privind manipularea și aplicarea produsului, pe baza experienței și testelor efectuate de producător în laborator și lucrări practice. The informațiile furnizate de producător nu sunt obligatorii și nu pot fi folosite ca bază pentru stabilirea răspunderii producătorului pentru orice daune cauzate. Valorile menționate în această fișă tehnică au fost măsurate în condiții standard de laborator. Ca aplicație condițiile din afara laboratorului variază foarte mult această fișă tehnică trebuie considerată doar un ghid. Prin urmare, producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea de către client a conținutului fișei tehnice. Ca utilizare, procesare și depozitare condițiile de la fața locului depășesc influența producătorului, nu se poate oferi o garanție pentru rezultatul procesării. Aceasta include, de asemenea, încălcarea oricăror drepturi de protecție a terților. Trebuie furnizate suficiente zone de testare înainte de aplicarea finală. Relevant trebuie respectate normele și reglementările naționale ale industriei. În afara Germaniei, normele și reglementările naționale relevante sunt valabile să fie luate în considerare și să fie urmate de client. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului pentru procedura și scopurile prevăzute înainte de utilizare.

Această informație tehnică înlocuiește toate fișele tehnice ale aplicației emise anterior, iar informațiile despre produs nu mai sunt valabile!

BG132851, Versiunea 09, Stand 2020-08-25, ersetzt Ausgabe vom 2020-02-10.

Forbo Eurocol Nederland BV | Industrieweg 1-2 | Autobuz 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol face parte din grupul Forbo