e - weave AB

Tip proces fabricatie	Crosetare 5/64” fir buclat
Tip material/compozitie	100% PA Solution Dyed
Suport principal	non woven PES
Suport secundar	Action Back
Greutate fir	Ca. 500 gr/m²
Greutate totala	Ca. 2.400 gr/m²
Inaltime fir	Ca. 1.1 mm
Inaltime totala	Ca. 5.1 mm
Densitate crosetare	Ca. 200.000/m²
Densitate fir	Ca. 0.140 g/cm³
Clasa de trafic	EN 1307 33 - Lc1
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: intensive use

Antistatic permanent	ISO 6356 < 2 kV
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 140-8 18 dB ΔLw
Absorbtia sunetului	ISO 354 0.15 αw
Rezistenta termica	ISO 8302 0.05 m² K/W
Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 7
Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1 (if gluted)
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freiwillige Materialprüfung nach TÜV NORD Standard
Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material
3.2-2384/05

GUT TESTED – Environment - Carpets tested for a better living

Cfl-s1 L NCS

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

REG. NR 7E146FDC
www.pro-dis.info

EAC

EN14041
CE
20
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ACL
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

iROM®

arc edition
performance flooring