Specificatii tehnice

FE 1011





Continutul firului	55% PE & 45% PP (Diamond)
Procesul de fabricatie	Crosetare – 5/16 ‘’
Stratul primar	Woven PP, UV stabilized
Stratul secundar	SBR Latex
Numnarul de cusaturi	± 22.680 /m2
Inaltimea firului	± 38 mm

Inaltime totala	± 40 mm
Greutatea firului	± 1.600 g/m2
Greutate totala	± 2.485 g/m2
UV-stabilitate	> 6.000 ore (DIN 53387)
Latime	(2)*– 4m

Pentru instrucțiuni de curățare, întreținere și garanție: www.feelds.eu

let life grow

Made in Belgium

Toate informatiile prezentate mai sus sunt conforme cu cele prezentate de producator
IROM ,strada Feleacu nr. 2,sector 1 ,Bucuresti
www.irom.ro