08 provisionally

HAZE CP

Tip proces fabricatie	Crosetat 1/10" fir tuns
Tip material/compozitie	100% PA 6
Suport secundar	Back2Back: Bitum modificat imbunatatit cu un elastomer termoplastic ranforsat cu lana din fibra de sticla acoperit cu 100% PES. 10% continut reciclat inclus. Material tip varf/compozitie
Greutate totala	4750g/m2
Greutate fir	1060g/m2
Inaltime totala	8.1 mm
Inaltime fir	4.8 mm
Densitate fir	0.175g/cm3
Densitate crosetare	212.000 / m2
Clasa de trafic	EN 1307 33-LC4
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: utilizare continua

Rezistenta la foc	EN 13501-1: Bfl-s1
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Rezistenta culorii la apa	EN-ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta termica	ISO 8302 0.076 m2K/W
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 10140 ΔL_w tbc dB
Absorbtia sunetului	ISO 10140 α_w tbc
Rezistenta transversala	≤ $1x10^9$ Ohm
Antistatic permanent	ISO 6356 ≤ 2kV
Dimensiuni si impachetare	50x50 cm box: 5m2 pallet: 20 boxes



