08

HAZE LP

Tip proces fabricatie	Crosetat 1/10" fir buclat
Tip material/compozitie	100% PA 6
Suport secundar	Back2Back: Bitum modificat imbunatatit cu un elastomer termoplastic ranforsat cu lana din fibra de sticla acoperit cu 100% PES. 10% continut reciclat inclus. Material tip varf/compozitie
Greutate totala	4400g/m2
Greutate fir	605g/m2
Inaltime totala	6.6 mm
Inaltime fir	3.1 mm
Densitate fir	0.120g/cm3
Densitate crosetare	218.000 / m2
Clasa de trafic	EN 1307 33-LC1
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: utilizare continua

Rezistenta la foc	EN 13501-1: Bfl-s1
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Rezistenta culorii la apa	EN-ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta termica	ISO 8302 0.067 m2K/W
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 10140 ΔL_w 24 dB
Absorbtia sunetului	ISO 10140 α_w 0.15
Rezistenta transversala	≤ 1x10^9 Ohm
Antistatic permanent	ISO 6356 ≤ 2kV
Dimensiuni si impachetare	50x50 cm box: 5m2 pallet: 20 boxes

EN 14041 CE 21 NB: 0493 DOP: 0493-CPD-0022 modulyss® Zevensterrestraat 21 9240 Zele, Belgium www.modulyss.com EN 1307 Textile Floor Covering

GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

Mitglied der DGNB

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+