| Polway | | | **REMP** |
|---|---|---|---|
| Proprietăți conform EN 14 041 | Metoda de test | U.m. & Cerințe | Rezultatele medii ale testelor obținute în urma producției |
| Dale | UNI EN 24342 | mm | 500x500 |
| Grosime | UNI EN 24346 | mm | 20 - 30 |
| Duritate | ISO 7619-1 | Shore A | 80±2 |
| Rezistenta la abraziune | ISO 4649 (met A -5N) | $mm^3$ | ≤ 130 |
| Indetatie reziduala | UNI EN 24343 | mm | < 0,15 |
| Stabilitate dimensionala | UNI EN 23999 | % | ±0,4 |
| Rezistenta la lumina | ISO 105-B2 Met. 3 | Grade | Implineste |
| Rezistenta la alunecare in rampa | DIN 51130 | Conform BGR 181 | ≥ 6 (R9) |
| Clasa de ignifugare | EN 13501-1 | Clasa | $^{B}fl^{-S1}$ |

Datele tehnice sunt derivate din teste de laborator. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului în orice moment.
Pordoseala a fost testată de Casa Națională de Testare pentru Arme de Foc Portabile și Muniție Comercială din Gardone Valtrompia

Toate informatiile prezentate mai sus sunt conforme cu cele prezentate de producator

IROM ,strada Feleacu nr. 2,sector 1 ,Bucuresti

www.irom.ro