36

DSGN CLOUD

Tip proces fabricatie	Crosetat 1/12" Buclat
Tip material/compozitie	100% PA 6 Solution Dyed nylon
Suport secundar	Back2Back: Bitum modificat imbunatatit cu un elastomer termoplastic ranforsat cu lana din fibra de sticla acoperit cu 100% PES. 10% continut reciclat inclus. Material tip varf/compozitie
Greutate totala	4600g/m2
Greutate fir	680g/m2
Inaltime totala	6.7 mm
Inaltime fir	3.3 mm
Densitate fir	0.127g/cm3
Densitate crosetare	193.000 / m2
Clasa de trafic	EN 1307 33-LC2
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: utilizare continua

Rezistenta la foc	EN 13501-1: Bfl-s1
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 ≥ 7
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Rezistenta culorii la apa	EN-ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta termica	ISO 8302 0.070 m2K/W
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 10140 ΔL_w 26 dB
Rezistenta transversala	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ^{9} Ohm
Absorbtia sunetului	ISO 354 α_w 0.15
Antistatic permanent	ISO 6356 ≤ 2kV
Dimensiuni si impachetare	50x50 cm box: 5m2 pallet: 20 boxes

EN 14041 CE 14 NB: 0493 DOP: 0493-CPD-0022 modulyss® Zevensterrestraat 21 9240 Zele, Belgium www.modulyss.com EN 1307 Textile Floor Covering

Bfl-s1 DL PCP NA HCHO DS

F913902 MOU119

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

Mitglied der DGNB GUT BREEAM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com